ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ КРАСОК И ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ

PEZINA

www.pezina.ru
info@pezina.ru



АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЦИЯ

ЛАТЕКС

ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высококачественная готовая к применению мастика на основе акрилатной дисперсии предназначена для надежной гидроизоляции бетонных и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений, в местах с повышенной влажностью (ванные, туалеты, душевые, кухни, прачечные, хаммамы, СПА-зоны), оцинкованных поверхностей и алюминия, ПВХ, дерева, крыш, балконов и террас, гипсовых щитов, плоского и волнистого шифера, трибун спортивных объектов, многоуровневых паркингов, гидроизоляция фундамента с внешней стороны.
Изоляция стыков строительных конструкций, плит, козырьков и узлов примыкания. Гидроизоляционное покрытие имеет высокую устойчивость к образованию трещин и увеличенную эластичность, что позволяет наносить мастику на поверхности подверженные деформации до 15%.

Ключевые преимущества

Полностью готов к применению.

Высокая адгезия к любому снованию.

Не требует демонтажа старого покрытия.

Высокая стойкость к УФ лучам.

Эластичность 600%.

Бесшовное монолитное покрытие.

Экологически чистый продукт

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая гидроизоляция широко применяется для ремонта и обустройства плоских и скатных кровель. А так же можно применять для гидроизоляции фундамента, санузла, балконов, для покраски отмосток и цоколей.
За счет высокой адгезии к почти всем строительным материалам и улучшенным вязкостными свойствам жидкая резина может быть нанесена вручную или механизировано (метод напыления).
Когда мембрана высыхает, она становится стойкой к действию ультрафиолетовых лучей, высокой и низкой температуре, агрессивной среде и жидкостям.

3. РАСХОД МАТЕРИАЛА

Назначение	**Общий расход, кг / м^2**
Гидроизоляция кровли	2 - 3
Фундамент, цоколь и стены	1,5 - 2
Фасад	0,5

*Расход зависит от состояния кровли.
При использовании армирующих материалов расход увеличивается от 30% до 50% в зависимости от применения плотности материала.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	Однородная масса ультра белого цвета
Эластичность	600%
Плотность, кг/л	1,3
Прочность сцепления с бетоном	1,5 МПа
Технологическая пауза между слоями, ч	2 – 4
Массовая доля нелетучих веществ	70 %
Время полного высыхания	12-24 часов
Ремонт трещин, мм, не менее	1,7 (А4) / 2,7 (А5)
Температура эксплуатации	от -50 до +85 С°
Срок службы покрытия	не менее 10 лет

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5С° до +35С°. Срок хранения – 12 месяцев.

Температура нанесения материала

Рекомендуемая температура воздуха при нанесении гидроизоляции: от +5°С до +30°С
Экстремальная температура воздуха при нанесении гидроизоляции: от +2°С до +35°С
Температура самого материала при этом должна быть от +15°С до +30°С

Состав -	вода, акрилатная дисперсия, модифицирующие добавки

7. ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ И НАНЕСЕНИЕ

Погода
Отсутствие осадков, тумана и сильного ветра



Инструмент
Кисть, валик, безвоздушное распыление



7.1. Очистить поверхность основания от пыли, масла и других загрязнений. Высушить, не допускается нанесение на влажную поверхность! Минеральные основания (бетон, кирпич, штукатурка) должны полностью высохнуть после выполнения ремонтных или выравнивающих работ. Деревянные основания, листовые материалы должны быть жестко закреплены и не иметь подвижных участков.

7.2. Пузыри и повреждения существующего кровельного покрытия подлежат вскрытию, просушке и последующему армированию. Проблемные места разрезаем крест-накрест, открываем как конверт, очищаем от пыли, грязи и просушиваем. Наносим слой акриловой гидроизоляции и закрываем «конверт». После этого армируем места разрезов стеклотканью. Наносим слой акриловой гидроизоляции и на свежую гидроизоляцию укладываем кусок стеклоткани, чтобы она пропиталась снизу. И сразу же наносим поверх стеклоткани еще слой акриловой гидроизоляции. Получается армирующий «сэндвич» на месте разреза.

7.3. Армируем места примыканий (парапеты, вентиляционные шахты, канализационные стояки, лифтовые и др.) На огрунтованную поверхность наносим слой акриловой гидроизоляции на место примыкания и на свежую гидроизоляцию укладываем кусок стеклоткани, чтобы она пропиталась снизу. И сразу же наносим поверх стеклоткани еще слой акриловой гидроизоляции.

7.4. Обработать поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновению для наилучшего сцепления мастики.

7.5. Материал полностью готов к применению, перед использованием рекомендуется перемешать миксером со спиралевидной насадкой на низких оборотах.

7.6. На подготовленную, сухую и чистую поверхность наносим послойно в 2-3 слоя. Раскатываем дорожку с краю кровли примерно шириной 1м, чтобы удобно было дотягиваться. Вдоль всей кровли раскатываем дорожку. Как до конца прокатали, возвращаемся в начало. Потрогали материал, если к руке липнет, ждем (межслойная просушка 0,5-2 часа), если не липнет, то начинаем второй слой наносить поверх. Далее, снова прокатываем дорожку до конца, затем вернуться в начало, если материал не липнет, то наносить третий слой. Затем начинаем катать следующую дорожку внахлест первой, также в 2-3 слоя. И вот такими дорожками закатывать всю кровлю.

7.7. Толщина слоя акриловой гидроизоляции в конечном результате после высыхания должна составлять не менее 1 мм.

Категорически **не желательно** разводить водой и другими растворителями

После нанесения, необходимо дать полностью материалу застыть, полная полимеризация (процесс затвердевания) требует не менее 24 часов. В зависимости от толщины полученного слоя, внешней температуры и влажности – это время может быть увеличено.

НЕЛЬЗЯ ходить по поверхности, которая не полимеризовалась полностью, и категорически нельзя ходить по не застывшему материалу между наносимыми слоями в процессе работ.
НЕЛЬЗЯ наносить наливными способом, только с помощью валиков (либо аппаратом безвоздушного напыления) послойно в 3 слоя с 30-тиминутной паузой, иначе нарушается нормальный процесс полимеризации материала

Декорирование
При желании на финишный слой можно нанести мелкую фракцию (песок, кварцевый песок, гранитную отсечку или любой другой материал). Она налипнет на резину и создаст декоративный слой.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящая техническая инструкция содержит общие рекомендации по применению материала акриловая гидроизоляция и основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте производителя.

Производитель не несёт ответственности за результаты применения материала в следующих случаях:
– нарушение требований настоящей инструкции;
– использование материала на недопустимых основаниях;
– несоблюдение условий подготовки поверхности, нанесения или эксплуатации;
– применение материала в условиях, отличных от рекомендованных;
– воздействие факторов, не связанных со свойствами материала (деформации основания, конструктивные или проектные ошибки, действия третьих лиц).

Поскольку условия выполнения работ и эксплуатации находятся вне контроля производителя, ответственность за выбор материала и правильность его применения несёт подрядчик или заказчик.

Перед применением рекомендуется выполнить пробное нанесение на тестовом участке для оценки совместимости материала с основанием.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ЛиЯр»
ИНН 2311292600
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская 81/1, офис 211
www.pezina.ru
info@pezina.ru
+7 908 692 - 43 - 80