ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ КРАСОК И ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ

PEZINA

www.pezina.ru
info@pezina.ru




# РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высокоэластичная краска для наружных и внутренних работ.
Применяется на основаниях с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Окрашенные поверхности могут мыться с применением щелочных моющих средств губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. Может применятся на поверхностях, ранее окрашенных акриловыми, или алкидными красками. Так же подходит для окрашивания бетона, газобетона, гипсокартона, дерева, ДСП, ДВП, кирпичных, зашпаклеванных, оштукатуренных поверхностей.
Образует дышащее, светопрочное покрытие, не препятствующие воздухообмену.

**Ключевые преимущества**

Полностью готов к применению.

Высокая адгезия к любому снованию.

Отсутствие запаха.

Высокая стойкость к УФ лучам.

Эластичность весь срок эксплуатации.

Бесшовное монолитное покрытие.

Повышенная атмосферостойкость.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Резиновая краска PEZINA применяется для окраски фасадов зданий, с высокой эксплуатационной нагрузкой. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

За счет высокой адгезии к почти всем строительным материалам и улучшенным вязкостными свойствам резиновая краска PEZINA может быть нанесена вручную или механизировано (метод напыления).

Так как в PEZINA нет растворителей, ее можно применять в замкнутых комнатах, где не нужны особые условия для вентилирования, производится на водной основе, не пахнет, не горит, полностью безопасная по экологическим параметрам.

## 3. РАСХОД МАТЕРИАЛА

| **Назначение** | **Расход, кг / м$^2$, на 1 слой** |
|---|---|
| Фасад, фундамент, цоколь и стены | 0,5 |

*Расход зависит от основания.
При использовании армирующих материалов расход увеличивается от 30% до 50% в зависимости от применения плотности материала.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Внешний вид: | Вязкая однородная жидкость без инородных включений |
| Эластичность | 200% |
| Расход на один слой, г/м2 | 150 – 190 |
| Прочность сцепления с бетоном | 1,5 МПа |
| Разбавитель | вода |
| Массовая доля нелетучих веществ | 70 % |
| Время полного высыхания | 8-12 часов |
| Цвет пленки после высыхания | белый, возможна колеровка |
| Температура эксплуатации | от -50 до +85 С° |
| Срок службы покрытия | не менее 10 лет |

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.

## 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5С° до +35С°.
Срок хранения – 12 месяцев.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

**Температура нанесения материала**

Рекомендуемая температура воздуха при нанесении гидроизоляции: от +10°С до +30°С
Экстремальная температура воздуха при нанесении гидроизоляции: от +1°С до +35°С
Температура самого материала при этом должна быть от +15°С до +30°С

| | |
|---|---|
| **Состав -** | Вода, наполнитель, композиция латексов, пигменты (диспергаторы, консерванты, пеногаситель, биоциды). |

## 7. ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ И НАНЕСЕНИЕ

**Погода**

Отсутствие осадков, тумана и сильного ветра



**Инструмент**

Кисть, валик, безвоздушное распыление



Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°С. Рекомендуется применять в системе с проникающими грунтовками на акриловой основе. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

После нанесения, необходимо дать полностью материалу застыть, полная полимеризация (процесс затвердевания) требует не менее 24 часов. В зависимости от толщины полученного слоя, внешней температуры и влажности – это время может быть увеличено.

**НЕЛЬЗЯ** ходить по поверхности, которая не полимеризовалась полностью, и категорически нельзя ходить по не застывшему материалу между наносимыми слоями в процессе работ.
**НЕЛЬЗЯ** наносить наливными способом, только с помощью валиков (либо аппаратом безвоздушного напыления) послойно в 3 слоя с 30-тиминутной паузой, иначе нарушается нормальный процесс полимеризации материала.

**Декорирование**

При желании на финишный слой можно нанести мелкую фракцию (песок, кварцевый песок, гранитную отсечку или любой другой материал). Она налипнет на резину и создаст декоративный слой. Она может быть любого цвета – колеруется по RAL.

## 8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящая техническая инструкция содержит общие рекомендации по применению материала резиновая краска и основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте производителя.

Производитель не несёт ответственности за результаты применения материала в следующих случаях:
– нарушение требований настоящей инструкции;
– использование материала на недопустимых основаниях;
– несоблюдение условий подготовки поверхности, нанесения или эксплуатации;
– применение материала в условиях, отличных от рекомендованных;
– воздействие факторов, не связанных со свойствами материала (деформации основания, конструктивные или проектные ошибки, действия третьих лиц).

Поскольку условия выполнения работ и эксплуатации находятся вне контроля производителя, ответственность за выбор материала и правильность его применения несёт подрядчик или заказчик.

Перед применением рекомендуется выполнить пробное нанесение на тестовом участке для оценки совместимости материала с основанием.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию без предварительного уведомления.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ЛиЯр»
ИНН 2311292600
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская 81/1, офис 211
www.pezina.ru
info@pezina.ru
+7 908 692 – 43 – 80